



SPECTRUM¹⁰

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ

Спектр-10

Выпускаемые объемы

| литры | килограммы |
|-------|------------|
| 1 | 1,5 |
| 2,5 | 3,75 |
| 5 | 7,5 |
| 10 | 15 |

Расход

8-10 м²/л на один слой по грунтованной поверхности

Описание

Высококачественная матовая акриловая краска идеальной белизны для окраски бетона, штукатурки, кирпича, зашпатлеванных поверхностей, ДВП, ДСП и других пористых поверхностей во внутренних условиях.

Окрашенные поверхности выдерживают легкую сухую уборку.

Также краска подходит для окрашивания старых поверхностей покрытых водно-дисперсионными, масляными, алкидными и другими красками.

Образует прочное, долговечное матовое покрытие. Легко колеруется водными пигментными пастами.

Преимущества

- хорошая укрывистость
- отсутствие резкого неприятного запаха
- отсутствие токсичных и пожароопасных компонентов
- экологическая полноценность
- высокая адгезия
- отличная реология
- быстрое высыхание
- высокая паропроницаемость
- не желтеет в процессе эксплуатации
- долговечность

Технические характеристики

| | |
|---|-------------|
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 55-60 |
| Время высыхания t (+20 ±0.5) °C, час | 1 |
| Степень перетира (мкм, не более) ГОСТ 6589 | 40 |
| Адгезия, баллы ГОСТ 15140 | 2-3 |
| Формирование основных свойств пленки, час | 24 |
| Плотность пленки, г/см ³ | 1,75 – 1,85 |
| Плотность композиции, г/см ³ | 1,5 |
| Условная вязкость ВЗ-246, не менее по ГОСТ 8420 | 25 |
| Класс опасности (малоопасные вещества) | 4 |

Подготовка поверхности

Поверхность очистить и обеспылить.

Неокрашенные ранее минеральные поверхности грунтовать грунтовкой, например "Универсальная" из серии Kraffa® Classic, при необходимости выровнять шпатлевками серии Kraffa® Professional.

Старые покрытия промыть мыльным или содовым раствором, затем чистой водой и просушить.

Поверхности ранее окрашенные масляной краской зашлифовать для придания шероховатости. Непрочно держащиеся покрытия, например известковые, удалить.

Методы нанесения

Перед применением краску перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5% от общего объема). Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 1 час при t° +15+25°C и влажности воздуха 50%.

Рекомендуемая влажность поверхности

Минеральная подложка – не более 8% (по СНИП 3.04.01-87)
Древесина и материалы на её основе – от 6 до 12%

Разбавитель

Вода

Время высыхания

При t° +20°C и влажности воздуха 50% 1 час

При t° ниже +15°C и/или повышенной влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 часов.

Условия нанесения

Наносить на сухую поверхность при t° воздуха и подложки выше +5°C

Условия хранения

Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре 12 месяцев при t° от +5° до +25°C

Меры безопасности

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызвать раздражение. При случайном попадании обильно промыть водой. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава.

ТУ 2316-003-23182386-97

Свидетельство о государственной регистрации № RU.72.ОЦ.01.008.Е.000004.09.10 от 15.09.2010

ВАК-10

Производитель: ООО «Тех-Колор» 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26 корпус 2, этаж 2, офис 1
Тел.: (3452) 500-790

www.kraffa.ru

Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции