

СИБИРЯЧКА

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА



Белая водно-дисперсионная краска для **окраски** и **грунтования** потолков и верхних панелей стен (бетона, штукатурки, кирпича, зашпатлеванных поверхностей, ДВП, ДСП и других пористых поверхностей) во внутренних условиях, не требующих влагостойкости. Отличительной особенностью краски является высокая паропроницаемость, что позволяет окрашенной поверхности “дышать”. Образует матовое покрытие.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- лучшая цена за хорошее качество!
- отсутствие резкого неприятного запаха
- отсутствие токсичных и пожароопасных компонентов
- экологическая полноценность
- паропроницаемость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 55-60 |
| Время высыхания t (+20 ±0.5) °С, час | 1 |
| Степень перетира (мкм, не более) ГОСТ 6589 | 40 |
| Адгезия, баллы ГОСТ 15140 | 2-3 |
| Формирование основных свойств пленки, час | 24 |
| Плотность пленки, г/см ³ | 1,95 – 2,05 |
| Плотность композиции, г/см ³ | 1,5 |
| Условная вязкость ВЗ-246, не менее по ГОСТ 8420 | 25 |
| Класс опасности (малоопасные вещества) | 4 |

РАСХОД

150г/м² на один слой

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить и обеспылить. Ранее неокрашенные и/или пористые поверхности, такие как штукатурка и т.д. загрунтовать грунтовкой «Интерьерная» (пропиточной) данной серии, при необходимости выровнять шпаклевкой. Старые покрытия промыть мыльным или содовым раствором, затем чистой водой и просушить. Старые покрытия масляной краской

зашлифовать для придания шероховатости. Непрочно держащиеся покрытия, например известковые, удалить.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Перед применением краску перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5% от общего объема). Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-3 слоя с промежуточной сушкой 1 час при t° +15+25°C и влажности воздуха 50%. При t° ниже +15°C продолжительность сушки может быть увеличена до 24 часов.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

Минеральная подложка – не более 8% (по СНИП 3.04.01-87)
Древесина и материалы на её основе – от 6 до 12%

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При t° +20°C и влажности воздуха 50% – 1 час

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносить на сухую поверхность при t° воздуха и подложки выше +8°C

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре 12 месяцев при t° выше +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызвать раздражение. При случайном попадании обильно промыть водой. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава.

ТУ 2316-003-23182386-97

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ВУ.70.06.01.008.Е.005977.11.13

Производитель: ООО “Тех-Колор” 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26 корпус 2, этаж 2, офис 1
тел.: (3452) 500-790 www.kraffa.ru e-mail: 500790@bk.ru

Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции



Сибирячка