

# СИБИРЯЧКА

## КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



Белая, водно-дисперсионная краска для окраски бетона, штукатурки, кирпича, зашпатлеванных поверхностей, ДВП, ДСП и других пористых поверхностей во внутренних условиях. Образует матовое покрытие. Не отмеливает.

Окрашенные поверхности нельзя мыть. Колеруется водными пигментными пастами.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- лучшая цена за хорошее качество!
- отсутствие резкого неприятного запаха
- отсутствие токсичных и пожароопасных компонентов
- экологическая полноценность
- высокая адгезия

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55-60
Время высыхания t (+20 ±0.5) °C, час	1
Степень перетира (мкм, не более) ГОСТ 6589	40
Адгезия, баллы ГОСТ 15140	2-3
Формирование основных свойств пленки, час	24
Плотность пленки, г/см <sup>3</sup>	1,75 – 1,85
Плотность композиции, г/см <sup>3</sup>	1,5
Условная вязкость ВЗ-246, не менее по ГОСТ 8420	25
Класс опасности (малоопасные вещества)	4

### РАСХОД

150г/м<sup>2</sup> на один слой

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить и обеспылить. Ранее неокрашенные и/или пористые поверхности, такие как штукатурка и т.д. загрунтовать подходящей грунтовкой «Интерьерная» (пропиточная) данной серии, при необходимости выровнять. Старые покрытия промыть мыльным или содовым раствором, затем чистой водой и просушить. Старые покрытия масляной краской зашлифовать для придания шероховатости. Непрочно держащиеся покрытия, например известковые, удалить.

### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Перед применением краску перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5% от общего объема). Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 1 час при t° +15+25°C и влажности воздуха 50%. При t° ниже +15°C продолжительность сушки может быть увеличена до 24 часов.

### РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

Минеральная подложка – не более 8% (по СниП 3.04.01-87)

Древесина и материалы на её основе – от 6 до 12%

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При t° +20°C и влажности воздуха 50% – 1 час

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносить на сухую поверхность при t° воздуха и подложки выше +8°C

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре 12 месяцев при t° выше +5°C

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызвать раздражение. При случайном попадании обильно промыть водой. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава.

ТУ 2316-003-23182386-97

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
ВУ.70.06.01.008.Е.005976.11.13

Производитель: ООО «Тех-Колор» 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26 корпус 2, этаж 2, офис 1  
тел.: (3452) 500-790 <http://kraffa.ru>/e-mail: [500790@bk.ru](mailto:500790@bk.ru)

Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции

