

Грунтовка ГФ-021

сверхпрочная
ГОСТ 25129-82



ЦВЕТА

красно-коричневая

серая



ВЫПУСКАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

0,9 кг; 1,9 кг; 25 кг

ОПИСАНИЕ

Высококачественная грунтовка ГФ-021 для наружных и внутренних работ. Объектами применения могут быть любые здания и сооружения гражданского и промышленного назначения.

Предназначена для грунтования/окрашивания предварительно очищенных поверхностей из металла, древесины, ДВП, ДСП, бетона, цемента и других материалов.

Основное отличие – цветовое:

- красно-коричневый – подходит для покрытия полов, имея эффектный внешний вид после высыхания.
- серый – сочетается с металлическими предметами и деревянной мебелью.

Образует сверхпрочное покрытие, устойчивое к изменениям температуры от -45°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и ее резким перепадам.

Так же ГФ-021 устойчива к воздействию минеральных масел, моющих средств и хлораминов. Может применяться как самостоятельное финишное покрытие.

Внешний вид пленки после полного высыхания: матовая (полуматовая, полуглянцевая), ровная, однородная.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличное качество!
- высокая прочность
- препятствие коррозии
- стойкость к истиранию
- высококачественное сырье
- удобство в процессе нанесения
- скрывает небольшие неровности и трещинки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	54-60
Время полного высыхания одного слоя $t (+20 \pm 0.5)^{\circ}\text{C}$, час	24
Степень перетира, мкм, не более	40
Условная вязкость, с	45
Стойкость пленки к стат. воздействию 3% р-ра хлористого натрия, час, не менее	24
Стойкость пленки к стат. воздействию минерального масла $t (+20 \pm 0.5)^{\circ}\text{C}$, час, не менее	48
Стойкость пленки к действию нитрозмали – не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитрозмали, нанесенной на грунтовку	
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Адгезия, баллы, не более	1
Расслаивание, мл, не более	5

РАСХОД

80-100 гр/м² на один слой

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Поверхность очистить от загрязнений, ржавчины, окалины и прочих непрочно держащихся покрытий, обеспылить.</p> <p>При нанесении грунтовки на старое покрытие последнее должно быть отшлифовано и промыто растворителем.</p> <p>Неровные поверхности предварительно зашпатлевать.</p> <p>Деревянные, ДВП и ДСП поверхности предварительно зашкурить, при необходимости отциклевать. Хорошо просушить.</p> <p>Металлические поверхности очистить от пыли, масла, грязи и/или продуктов коррозии, ошкурить и обезжирить с помощью растворителя.</p> <p>После полного высыхания грунтовки перед нанесением эмалей и прочего материала, рекомендуется зашкурить поверхность наждачной бумагой Р600 или Р800 для более ровного бездефектного нанесения.</p>
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	<p>Предварительно ГФ-021 выдержать при температуре +20°C в течение 24 часов. Наносить на сухую поверхность при t° воздуха и подложки выше +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%</p>
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	<p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить, не более 20% от общего объема. При образовании на поверхности продукта в таре плотной пленки, ее удаляют, а грунтовку тщательно перемешивают. В процессе хранения допускается выпадение легкоразмешиваемого осадка.</p> <p>Наносить кистью, валиком, краскопультом, а так же методом окунания или струйного облива. Рекомендуется наносить грунтовку ГФ-021 тонким слоем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 24 часа при t° +15+25°C и влажности воздуха 50%</p>
РАЗБАВИТЕЛЬ	<p>Уайт-спирит, сольвент, ксилол, скипидар, растворители РС-2, 649, 650</p>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<p>При t° +20°C и влажности воздуха 50% – 24 часа. При t° ниже +15°C и/или повышенной влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 48 часов и более. Возможна сушка каждого слоя при t° (105±5)°C в течение 35 мин</p>
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ	<p>Хранить грунтовку ГФ-021 в оригинальной плотно закрытой таре и недоступном для детей месте, исключить попадание на материал прямых солнечных лучей и влаги. Срок хранения 24 месяца</p>
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	<p>Материал огнеопасен! Беречь от детей!</p> <p>Не допускать работы вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты.</p> <p>Не допускать попадания в органы зрения, дыхания и пищеварения.</p> <p>ПОМОЩЬ: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ – промыть теплой водой с мылом. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА – немедленно промыть обильным количеством воды. ПРИ ПОПАДАНИИ В ПОЛОСТЬ РТА – прополоскать рот. В случаях возникновения любых тревожащих признаков – обратиться к врачу.</p> <p><u>Покрытие грунтовкой после высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека</u></p>
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	<p>Инструмент отмывать уайт-спиритом, сольвентом, ксилолом непосредственно после применения, не допуская высыхания состава</p>
УТИЛИЗАЦИЯ	<p>Не сливать в канализацию, водоемы, на землю! После полного высыхания остатков грунтовки ГФ-021 в банке, утилизировать в плотно закрытой таре как бытовой или строительный мусор</p>